



BXテンパール

文化シャッターグループ











メロディー・キャンバス 【ポリエステル】

Melody Canvas

多様なニーズにお応えする、当社標準生地「メロディー・キャンバス」。
汎用性のあるマットな質感のエンボス加工で、ストライプ柄も豊富に取り揃えています。

スタンダードカラー [標準色]

※ご注意：ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。


				
ME501 ＜ホワイト＞	ME502 ＜ダークホワイト＞	ME503 ＜アイボリー＞	ME504 ＜パニラ＞	ME505 ＜ベージュ＞
				
ME506 ＜イエロー＞	ME507 ＜サーモン＞	ME508 ＜レッド＞	ME510 ＜ネイビー＞	ME517 ＜グリーンティ＞
				
ME520 ＜シルバー＞	ME521 ＜バーガンディ＞	ME522 ＜グラスグリーン＞	ME523 ＜グリーン＞	ME527 ＜ブラウン＞
				
ME529 ＜ブルー＞	ME530 ＜マリンネイビー＞	ME531 ＜オレンジ＞	ME536 ＜プリティッシュグリーン＞	ME533 ＜ベージュ/フラットブラウン＞
				
ME514 ＜ホワイト/ライトグリーン＞	ME515 ＜ホワイト/イエローグレー＞	ME534 ＜パニラホワイト/エメラルド＞	ME513 ＜ホワイト/コバルトブルー＞	ME512 ＜ホワイト/ライトスカーレット＞

■ストライプについて

※ストライプの柄ピッチは 全て115mmとなります。
※ストライプの裏面は基本色である左側のカラーのみ1色となります。
※製造の特性上、色名が同じであっても ストライプの色 と単色の色とは同色ではありませんのでご注意ください。

■フリルパターン

※切り込みの寸法およびピッチは、開口寸法等により変化します。
フリル無しも選択可能です。



■マークの見方

※は 透光率の表示です。は 1%未満を示します。
ストライプは基本色/プリント部分の順です。基本色は未測定。
(透光率データはハロゲンランプを光源としています。太陽光とは異なりますのであらかじめご了承ください)


BX BXテンパル BXテンパル株式会社
文化シヤッターグループ <http://www.tenpal.co.jp>

■性能表

キャンバス名	種別	基布	巾 (cm) × 長さ (m)	厚さ (mm)	重さ (g/m ²)	引張強さ (kgf/3cm) 〈N/3cm〉		伸び率 (%)		引張強さ (kgf) 〈N〉		耐水度 (mm)	防災認定 番号
						たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
メロディー	単色	ポリエステル 100%	94 cm × 50 m	0.42	440	76	71	21	25	14	10	1500	F-07007
	ストライプ			0.47	525	〈745〉	〈696〉			〈137〉	〈98〉		

※上記の数値は測定平均値であり保証値ではありません。※生地を大量にご注文される場合は、あらかじめ在庫をご確認ください。※透過率データは、2023 年 1 月現在の数値を表記しています。


ナチュラルカラー




RE-21 <ホワイト> 透射率 12%



RE-01 <アイボリー> 透射率 12%




RE-02 <バニラ> 透射率 3%




RE-03 <ベージュ> 透射率 0%


クラシックカラー



RE-05 <バーガンディ> 透射率 1%




RE-06 <ネイビー> 透射率 0%



RE-07 <ダークグリーン> 透射率 0%




RE-08 <ブラック> 透射率 0%



RE-09 <シルバー> 透射率 0%




RE-13 <ブラックオリーブ> 透射率 0%




RE-14 <ブラウン> 透射率 0%


アクティブカラー




RE-10 <イエロー> 透射率 18%




RE-11 <パールピンク> 透射率 3%




RE-12 <レッド> 透射率 4%



RE-15 <ブライトブルー> 透射率 1%



RE-16 <ブルー> 透射率 3%



RE-27 <オレンジ> 透射率 11%



RE-30 <グリーン> 透射率 3%

■ フリルパターン 切り込みの寸法およびピッチは、開口寸法等により変化します。フリル無しも選択可能です。



性能表

キャンパス名	樹脂	巾(cm) x 長さ(m)	厚さ(mm)	重さ(g/m ²)	引張強さ(N/3cm)	伸び率(%)	引裂強さ(N)	耐水圧(mm)	防炎認定番号
リズナー	ポリエステル 100%	94 cm x 50m	0.4	430	たて: 730 よこ: 630	たて: 15 よこ: 18	たて: 80 よこ: 70	1500	F-24068

※上記の数値は測定平均値であり保証値ではありません。※生地を大量にご注文される場合は、あらかじめ在庫をご確認ください。※ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

マークの見方

透射率は透光率の表示です。透射率は1%未満を示します。
(透光率データはハロゲンランプを光源としています。太陽光とは異なりますのであらかじめご了承ください)