



ナチュラルカラー




RE-21 <ホワイト> 透射率 12%



RE-01 <アイボリー> 透射率 12%




RE-02 <バニラ> 透射率 3%



RE-03 <ベージュ> 透射率 0%

クラシックカラー



RE-05 <バーガンディ> 透射率 1%



RE-06 <ネイビー> 透射率 0%



RE-07 <ダークグリーン> 透射率 0%




RE-08 <ブラック> 透射率 0%



RE-09 <シルバー> 透射率 0%




RE-13 <ブラックオリーブ> 透射率 0%




RE-14 <ブラウン> 透射率 0%


アクティブカラー




RE-10 <イエロー> 透射率 18%




RE-11 <パールピンク> 透射率 3%




RE-12 <レッド> 透射率 4%



RE-15 <ブライトブルー> 透射率 1%



RE-16 <ブルー> 透射率 3%



RE-27 <オレンジ> 透射率 11%



RE-30 <グリーン> 透射率 3%

■ フリルパターン 切り込みの寸法およびピッチは、開口寸法等により変化します。フリル無しも選択可能です。



性能表

キャンパス名	樹脂	巾(cm) x 長さ(m)	厚さ(mm)	重さ(g/m ²)	引張強さ(N/3cm)	伸び率(%)	引裂強さ(N)	耐水圧(mm)	防炎認定番号
リズナー	ポリエステル 100%	94 cm x 50m	0.4	430	たて: 730 よこ: 630	たて: 15 よこ: 18	たて: 80 よこ: 70	1500	F-24068

※上記の数値は測定平均値であり保証値ではありません。※生地を大量にご注文される場合は、あらかじめ在庫をご確認ください。※ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。

マークの見方

透射率は透光率の表示です。透射率は1%未満を示します。
(透光率データはハロゲンランプを光源としています。太陽光とは異なりますのであらかじめご了承ください)